

# DECOFLEX FONDO®

FICHA TÉCNICA

# PAREX



## FONDO DE IMPRIMACIÓN



Recubrimiento acrílico destinado a sellar la superficie a revestir y mejorar la impermeabilidad del sistema total.

Su aplicación contribuye a homogeneizar la absorción y el color del sustrato, disminuyendo el consumo final del revestimiento.

### APLICACIONES USUALES

**Interior y exterior.** Puede aplicarse sobre revoque grueso ligeramente peinado o alisado, ladrillos, bloques de hormigón, placas de yeso.

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Aplique siempre sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes y óxido, y sin partes flojas.

En caso de **revoques u hormigón nuevos**, es conveniente dejar curar 30 días antes de su aplicación.

### APLICACIÓN

1. Agitar antes de usar, aplicar con rodillo, pinceleta o soplete, sin diluir y de forma uniforme sobre toda la superficie a revestir.
2. De ser necesario se puede diluir hasta un 10%.
3. Dejar secar entre 4 a 8 horas antes de comenzar con la primera mano del revestimiento.

### RENDIMIENTO

4 m<sup>2</sup> por kg., dependiendo del sustrato.

### LIMPIEZA

Agua y Jabón.

### CONTRAINDICACIONES

- No aplicar sobre superficies húmedas.
- Evitar aplicaciones en horas de sol intenso durante el verano y días con amenaza de lluvia.
- No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85% o la temperatura inferior a 3°C.

Ante cualquier inquietud comunicarse con el servicio de asistencia técnica.

### ALMACENADO

En su envase original y herméticamente cerrado, 12 meses desde fecha de fabricación.

### PRESENTACIÓN

Envases de 25 kg

### ADVERTENCIA

La información suministrada en este documento surge de ensayos realizados en nuestro laboratorio. Parex Klaukol no asume responsabilidad alguna por el mal uso o la mala interpretación de dicha información. Se sugiere al usuario realizar sus propias determinaciones a los efectos de adecuar dicha información a las aplicaciones particulares.

### MANIPULACIÓN

Para la manipulación del producto utilizar:

- Protección dérmica (guantes impermeables de protección).
- Protección ocular (anteojos de seguridad).

USO  
EXTERIOR  
INTERIOR



USAR DIRECTO  
DEL ENVASE



APLICACIÓN  
MANUAL



CON RODILLO



CON  
PINCEL



CON  
SOPLLETE



**CONSTRUYENDO  
CONFIANZA**

Dr. Ignacio Arieta 3817  
B1754AQQ  
San Justo, Buenos Aires  
Argentina  
Tel. 54 11 5167 9990  
Fax: 54 11 5167 9995

[www.parexklaukol.com.ar](http://www.parexklaukol.com.ar)

## DATOS TÉCNICOS

Apariencia	Líquido viscoso (colores varios)
Densidad relativa (25°C)	1.30 - 1.40 gr/cm³
Lavabilidad (ASTM D2486)	1000 ciclos
pH	8.0 - 10.0
Olor	Característico
Solubilidad	Agua
Adherencia ASTM D3359	5b (sobre superficie vitrificada)
Tamaño máximo de partícula	0.5 mm.
Resistencia a la humedad	Óptima
Resistencia al envejecimiento	Óptima
Resistencia a los aceites e hidrocarburos	Escasa
Resistencia a los ácidos y álcalis	Escasa
Resistencia a la temperatura	Buena

### COLORES DE STOCK



BLANCO, 9 DE STOCK  
Y 2700 VARIANTES  
A PEDIDO

### Norma LEED 2009 V 3.0 Contribución para la Construcción Sustentable

#### CREDITO MR5

**1-2**  
PUNTOS POSIBLES

#### Materiales Regionales

Tiene como objetivo potenciar el desarrollo local y reducir el impacto de transporte prefiriendo materiales extraídos localmente dentro de un radio de 500 millas (805 Km).

PLANTA	MATERIAL REGIONAL	DIRECCION
Buenos Aires	85 %	Estados Unidos 5180 - Tortuguitas (CP 1667) Malvinas Argentinas - Buenos Aires - Argentina

#### CREDITO CAI 4.2

**1**  
PUNTOS POSIBLES

#### Materiales de Baja Emisión: Pinturas y Recubrimientos

Tiene como objetivo reducir la cantidad del aire interior que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para el confort y el bienestar de instaladores y ocupantes.

Compuestos Orgánicos Volátiles	30 g/L	<150 g/L

- Análisis basados en LEED V 3.0, 2009
- Los créditos MR5 a aportar por la Certificación LEED® se basan en los costos totales de los materiales utilizados en la obra.



**0800 222 5528**

ORIENTACIÓN  
TÉCNICA



**CONSTRUYENDO  
CONFIANZA**

Dr. Ignacio Arieta 3817  
BI754AQQ  
San Justo, Buenos Aires  
Argentina  
Tel. 54 11 5167 9990  
Fax: 54 11 5167 9995

www.parexklaukol.com.ar