

STUKO INTERIOR PREMIUM®

FICHA TÉCNICA

PAREX



REVOQUE EXTRA FINO A LA CAL

Es un revestimiento fino a la cal listo para aplicar en forma manual, fabricado y premezclado en seco a partir de cemento blanco, cal, áridos seleccionados y aditivos que, con el agregado de agua, logran un óptimo producto para ejecutar terminaciones de muros y cielorrasos interiores.

APLICACIONES USUALES

- Colocación sobre morteros de cal-cemento.
- Colocación sobre morteros de cemento.
- Colocación sobre morteros de cemento de albañilería.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Los soportes deben estar compactos, firmes, libres de polvo, aceite, grasa, líquido desencofrante o cualquier sustancia antiadherente y suficientemente secos.

Si hubiese grietas es conveniente sellarlas para evitar que se trasladen al revoque fino a la cal STUKO. Humedecer convenientemente los sustratos para evitar que succione agua del revoque. Puesto que esto ocasionaría problemas de adherencia.

Fondos extremadamente húmedos pueden retrasar excesivamente el tirado del STUKO PREMIUM INTERIOR; esto suele presentarse sobre muros hidrofugados, revoque frescos, ambientes pequeños y cerrados.

En sustratos muy absorbentes o calientes, es conveniente mojar el soporte con abundante agua en sucesivas veces sin llegar a saturación para evitar un secado acelerado que generaría fisuras por contracción de secado violento.

En revoques gruesos de cemento-cal endurecidos es posible encontrar grumos de cal mal dispersos o partículas de cal viva o mal hidratada que en presencia de humedad se hidratan en la pared produciendo ampollas. Sobre sustratos como éste no es conveniente aplicar fino a la cal hasta tanto no se solucione el inconveniente.

Impermeabilizar con aditivos poliméricos eviten la hidratación de estos grumos a la cal, a veces, generan una solución; pero en estos casos deberá aditarse el fino a la cal con Klaukol Aditivo Universal que posibilita mejorar la adhesión sobre los mismos.

APLICACIÓN

1. Se prepara en balde de albañil colocando primero el agua. Usar 11-12 litros de agua por cada bolsa de Stuko Interior PREMIUM de 25 kg., mezclando hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos.
2. Aplicar una capa fina de STUKO de 2 mm con un fratás realizando presión.
3. Dejar tirar y proceder a la terminación con los herramientas conocidos (fratás, fieltro o llana).

No exceder los 4 minutos de mezclado ya que esto generaría contenidos de aire en el revoque que provocan disminución tanto en la adhesión como en la resistencia mecánica. El espesor recomendado es de 2 mm, debiendo aplicarse con sucesivas cargas si los espesores superan los 3 mm para evitar fisuras.

RENDIMIENTO

Espesor de capa 2 mm: 2 Kg/m²

Espesor de capa 3 mm: 3 Kg/m²

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar en temperaturas inferiores a 4°C.
- No usar sobre paredes de yeso (revocados, ladrillos, paneles de yeso) o enduidos de yeso. En esta operación es aconsejable adicionarle a Stuko Klaukol Aditivo Universal para mejorar la adhesión a dicho paramento.
- No utilizar sobre madera o aglomerado.
- No usar sobre superficies metálicas, goma o linóleo.
- No utilizar sobre soportes flexibles como fibrocemento, a menos que estén bien fijados para evitar vibraciones.
- No usar sobre superficies pintadas al látex o al aceite (en este caso remover el recubrimiento).
- No es aconsejable aplicar STUKO para nivelar pavimentos debido a su escasa resistencia a la compresión (en este caso usar Meztik)
- No es aconsejable aplicar STUKO sobre paramentos poco absorbentes si no es aditivado con Klaukol aditivo universal.
- No excederse en los tiempos de mezclado; esto generaría contenidos de aire en el mortero que

USO
INTERIOR



MEZCLAR
CON AGUA



APLICACIÓN
MANUAL



CON FRATÁS



TERMINAR
CON FRATÁS,
FIELTRO O
LLANA



**CONSTRUYENDO
CONFIANZA**

Dr. Ignacio Arieta 3817
B1754AQQ
San Justo, Buenos Aires
Argentina
Tel. 54 11 5167 9990
Fax: 54 11 5167 9995

www.parexklaukol.com.ar

STUKO INTERIOR PREMIUM®

FICHA TÉCNICA

PAREX

provocan disminución tanto en la adhesión como en la resistencia a la compresión.

- No es necesario el agregado de cemento para la aplicación.

Ante cualquier inquietud comunicarse con el servicio de asistencia técnica.

LIMPIEZA

Con agua.

ALMACENADO

En su envase original y herméticamente cerrado, 12 meses desde fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN

Bolsa de 25 Kg.

ADVERTENCIA

Aunque las recomendaciones descriptas en la presente cartilla correspondan a nuestra mejor experiencia, estas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su aplicación debe asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto.

MANIPULACIÓN

Para la manipulación del producto utilizar:

- Protección respiratoria (barbijo o máscara).
- Protección dérmica (guantes impermeables e protección).
- Protección ocular (anteojos de seguridad).

DATOS TÉCNICOS

Color	Blanco
Preparación de la mezcla	Aprox. 43- 45 % de agua sobre producto seco de STUKO INTERIOR PREMIUM
Densidad del polvo	1.2 kg/L
Peso específico de la mezcla	1.65 kg/L
Temperatura de aplicación	Desde +5° C hasta +40° C
Vida útil de la pasta	Más de 6 horas
Espesor máximo	3 mm.
Tiempo de endurecimiento	Según el sustrato y las condiciones ambiente

Norma LEED 2009 V 3.0 Contribución para la Construcción Sustentable

CREDITO MR5

1-2

PUNTOS POSIBLES

Materiales Regionales

Tiene como objetivo potenciar el desarrollo local y reducir el impacto de transporte prefiriendo materiales extraídos localmente dentro de un radio de 500 millas (805 Km).

PLANTA	MATERIAL REGIONAL	DIRECCION
Buenos Aires	98 %	Ruta 3 Km 44,5 y Siria (B1763EEA) Virrey del Pino - Buenos Aires - Argentina

CREDITO CAI 4.2

1

PUNTOS POSIBLES

Materiales de Baja Emisión: Pinturas y Recubrimientos

Tiene como objetivo reducir la cantidad del aire interior que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para el confort y el bienestar de instaladores y ocupantes.

Compuestos Orgánicos Volátiles	0 g/L	<150 g/L
--------------------------------	-------	----------

- Análisis basados en LEED V 3.0, 2009
- Los créditos MR5 a aportar por la Certificación LEED® se basan en los costos totales de los materiales utilizados en la obra.



0800 222 5528

ORIENTACIÓN
TÉCNICA



CONSTRUYENDO
CONFIANZA

Dr. Ignacio Arieta 3817
B1754AQQ
San Justo, Buenos Aires
Argentina
Tel. 54 11 5167 9990
Fax: 54 11 5167 9995

www.parexklaukol.com.ar